

SINTOBOIS Masilla madera sin estireno

SINTO®

Colores	Envase	Referencias
Roble	Tubo blister 60 gr	33705
	Envase 190 gr	33700
	Bote 550 gr	33701
	Bote 1,040 kg	23702
Roble Medio	Tubo blister 60 gr	33715
	Bote 190 gr	33710
	Bote 550 gr	33711
	Bote 1,040 kg	23712
Roble Claro	Tubo blister 60 gr	33755
	Bote 190 gr	33750
	Bote 550 gr	33751
Caoba	Bote 190 gr	33770
	Bote 550 gr	33771
	Bote 1,040 kg	23772
Abeto	Tubo blister 60 gr	33785
	Bote 190 gr	33780
	Bote 550 gr	33781
	Bote 1,040 kg	23782
Blanco	Tube blister 60 gr	33795
	Bote 190 gr	33790
	Bote 550 gr	33791
Miel	Bote 550 gr	33721
	Bote 1,040 kg	23722
Cerezo	Bote 550 gr	33761
	Bote 1,040 kg	23762



DESTINACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

- Masilla bicomponente sin estireno para reparar , restaurar, reconstituir, una partida de madera faltante , tapar, pegar la madera y sus derivados.
- Nueva fórmula sin estireno
- Grand facilidad de aplicación
- Buena resistencia mecánica
- Excelente adherencia sobre la madera
- Aplicable en interior y en exterior.
- Excelente agarre (posibilidad de encofrado para reconstituir un defecto importante).
- Prise rapide.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
Tintes	Roble-Roble medio- Roble claro- Miel-Caoba -Abeto-Blanco
Tipo de base	Poliéster
Endurecedor	Peroxido de dibenzoilo
Densidad	1,2
Punto Inflamación	48°C
Tiempo de Trabajo	6 minutos a 20°C por 4% de endurecedor
Lijado y recubrición	20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grano P80 en seco
Temperatura de aplicación	10 à 30°C
Conservación	12 meses en el embalaje de origen bien cerrado en un lugar fresco (< 25 °C), Mantener lejos del calor.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar el soporte.
- Para reconstituir una parte grande añadir al soporte varios puntos con el fin de consolidar la reparación.

APLICACIÓN

- Mezclar 100g de masilla con 4g de endurecedor (la mezcla visual es cuchara sopera por grano de café).
- Si desea un color personalizado, masilla premezclado diferentes tonos de color SINTOBOIS entre ellos o con tierras minerales o colorantes universales para pinturas (base orgánica).
- Aplicar con una espátula.

ACABADO

- Después de lijado en seco, produce pocos reciben todos los tipos de acabado: ceras, barnices, tintes y pinturas.
- Después de 24 horas, el producto puede ser cepillado, perforado, trabajado con todas las herramientas para trabajar la madera o cualquier máquina .

LIMPIEZA DE UTENSILIOS

- Con disolventes de limpieza tipo acetona

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.